



Creteo®Gala CC 633

Trass beton drenaj / Mortar în pat

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.,) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

Produsul poate fi utilizat pe o substructură adecvată ca beton pentru drenaj sau ca pat de mortar pentru pavele sau plăci de trotuar, precum și pentru margini sau borduri în construcția drumurilor și a căilor de acces.

Acționează ca un canal de drenaj pentru a devia apa de suprafață în suport.

Cantitatea de apă din canal nu este crescută.

Poate fi livrat și ca beton de drenaj alb natur.

Eventualele eflorescențe nu reprezintă o neconformitate a produsului și nu justifică o reclamație.

Proprietăți:

- Rezistent la urmele lăsate de roți
- Previne blocarea apei și deteriorarea din cauza umidității

Punere în operă:



Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	2000148307
NAV-Art. Nr.:	141446
Tip ambalaj	
Unități per palet	48 UM/Pal. (AT) 54 UM/Pal. (IT) 30 UM/Pal. (CH) 48 UM/Pal. (BA) 48 UM/Pal. (BG) 48 UM/Pal. (HR) 48 UM/Pal. (RS) 48 UM/Pal. (SI) 48 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Granulație	2 - 4 mm
Randament în litri	ca. 13 l/UM
Randament	ca. 13 l/UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	ca. 2,25 l/UM
Grosime strat	> 4 cm
Densitate mortar uscat	1.885 kg/m ³
Rezistență la compresiune (28 d)	20 Mpa

Compoziție:

- Ciment
- Trass
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Suportul:

Este important să vă asigurați că obiectele de drenaj (guri de vizitare) și conductele de drenaj sunt verificate pentru funcționarea lor și că sunt întreținute în mod regulat.

Atunci când se utilizează pe beton (terasă, balcon etc.), trebuie respectată o pantă de cel puțin 2 %, iar apa trebuie să se poată scurge fără a bălți. Atunci când este utilizat pe o zonă de îngheț, aceasta trebuie să fie permeabilă la apă.



Creteo® Gala CC 633

Trass beton drenaj / Mortar în pat

Pregătire:	Produsul se amestecă într-un mixer continuu, cu cădere liberă sau malaxor electric, cu cantitatea de apă specificată.
Punere în operă:	O prelucrare eficientă se realizează cu malaxorul continuu.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Informații punere în operă:	Pentru a obține o calitate optimă a betonului este necesară compactarea suficientă (vibrator, placă vibratoare etc.). Mortarul proaspăt se aplică în interval de 1 ora.
Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 6 luni, în spații uscate. Conform regulamentului 1907/2006/EG Anexa XVII la 20 °C, 65 % umiditate relativă.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.