




HASIT AG 654 INNEN

Adeziv placare ceramică C1

Domenii de utilizare:	AG 654 INNEN este recomandat pentru lipirea placilor ceramice de format mic sau mijlociu (gresie, faianta, etc), la interior, in pat subtire pe beton, tencuiala si sape, pe pereti si podele spre exemplu in spatii de locuit, garaje, subsoluri, dusuri, toalete si bai. Plăcile de gipscarton trebuie amorsate cu AP 300, timp de uscare minim 12 ore.
Compoziție:	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment • Nisip sortat • Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării • Aditivi pentru îmbunătățirea aderenței • Mineral
Proprietăți:	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se dizolvă în apă • Aplicare manuală excelentă • Randament ridicat
Condiții punere în operă:	În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C sau să crească peste + 30 °C. Până la uscare completă se protejează de îngheț, uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).
Supportul:	Trebuie avută în vedere umiditatea reziduală admisă în funcție de suport. Umiditate reziduală: Șapă de ciment 2,5%, șapă de ipsos 0,5%, șapă de ciment sulfat 1,8%. Șapele de ipsos trebuie șlefuite înainte de placarea ceramică.
Pregătirea suportului:	Se recomandă aplicarea AP 300 pentru reducerea, egalizarea absorbției și desprăfuirea suportului. La diferențe mari de nivel se utilizează o șapă autonivelantă adecvată, aplicată pe cât posibil pe toată suprafața.
Pregătire:	Se amestecă omogen cu malaxor electric, se poate ajusta consistența cu puțină apă. Se lasă în repaus cca. 5 minute după care se amestecă scurt încă o dată.
Punere în operă:	Adezivul se întinde cu partea lisă a gletierei cu zimți și se trage la piaptăn cu partea zimțată. Dacă este necesară lipirea contact 100% se aplică metoda Floating-Buttering, aplicare adeziv atât pe suport cât și pe materialul de placat. Nu se trage la piaptăn mai mult adeziv decât poate fi placat în timpul deschis. Nu amestecați cu alte materiale. Plăcile se așează cu mișcare ușor circulară pe patul de adeziv. Poziția poate fi corectată în decurs de 20 de minute. Se utilizează malaxor adecvat amestecării materialelor vâscoase precum adezivii pentru placare ceramică. Dacă se depășește timpul în care se poate aplica se recomandă tragerea la piaptăn cu adeziv proaspăt a suprafeței. Astfel se întrerupe pelicula formată pe suprafață.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate / depozitare: min. 9 luni conform directivei europene 1907/2006/EG Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații pericole:	Informații detaliate de securitate sunt disponibile în fișa tehnică de securitate. Consultați fișele de securitate înainte de utilizare. Conține ciment Xi iritant. Protejații ochii și pielea.

Date tehnice:

Număr articol	HO-184272
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg
Unități per palet	48 EH/Kiste
Culoare	Gri



HASIT AG 654 INNEN

Adeziv placare ceramică C1

Date tehnice:

Număr articol	HO-184272
Granulație	0- 0,7 mm
Consum	1,4 kg/m ² /mm
Consum	● 2,5 - 4,0 kg /m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de stratul suport și de modul de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	ca. 7 ltr./EH
Grosime strat	max. 5 mm
Rezistența la smulgere	≥ 0,5 N/mm ²
Timp de găleată (EN 1015 - 9)	ca. 30 min
Rezistent	7 d
Circulabil	ca. 24 h
EN 12004	C1

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.